



Alpina COLOR Innenfarbe

Augsta kvalitāte un krāsu dažādība.
Ideāls pārklājums, perfektā tonī.

Produkta apraksts:

Kvalitatīva, Vācijā ražota interjera krāsa, individuālam dzīvojamo telpu dizainam. Nepiloša, nodilumizturīga, bez smaržas, ekoloģiska un ūdenī šķaidāma.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

Bāze 1 : 2,5; 5; 10 l
Bāze 3: 2,35; 4,7; 9,4 l (pēc tonēšanas 2,5; 5; 10,0 l)

Produkta priekšrocības:

- Nodilumizturīga
- Viegli kopjama
- Milzīga tonu dažādība

Īpašības:

- Atšķaidāma ar ūdeni
- Praktiski bez aromāta un videi draudzīga
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- 2. mitrās berzes klase saskaņā ar DIN EN 13 300 (atbilst nodilumizturībai saskaņā ar DIN 53778)

Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
- ģipša apmetumi / ģipškartons
- kaļķa smilšakmens
- ķieģeļi / betons
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi
- struktūrtapetes

Krāsu toni/ tonēšana:

Bāze 1: balta
Bāze 3: caurspīdīga

Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos, manuāli vai tonēšanas iekārtā. Manuāli var tonēt ar Alpina Kolorant.
Bāze 3 izmantojama tika tonēta tonēšanas sistēmā.

Spīduma pakāpe:

Matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

- Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma, virsma pārkrāsojama pēc 4-6 stundām, pilnībā sausa un noslogojama pēc 24 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 110 ml/m² vienā kārtā, uz gludas pamatnes, ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Alpina Color Innenfarbe lietot neatšķaidītu, ja nepieciešams, var šķaidīt ar ūdeni, maks., līdz. 5%
Ja nepieciešams gruntēt, izmantojiet Alpina Tiefgrund LF.

Sastāvs:

Polivinilacetāta dispersija, titāna dioksīds, krāsaini pigmenti, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas, konservanti. EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Tiefgrund LF. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksnņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Tiefgrund LF. Stipri uzsūcošas ģipša pamatnes gruntēt ar speciālu dziļumgrunti (atšķaidītu 1:2 ar ūdeni).

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina COLOR Innenfarbe, atšķaidītu ar ūdeni.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina COLOR Innenfarbe, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai Alpina Tiefgrund LF.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Tiefgrund LF.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Bad- und Küchenfarbe. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķus: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Tiefgrund LF.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzklāšanas laikā nodrošināt labu telpas ventilāciju. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, skalot ar lielu daudzumu ūdens. Slīpēšanas darbiem izmantot putekļu filtru P2 vai kombinēto filtru A2/P2. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TI Nr. 11000 · Stand: August 2018

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.