



ROST-OPTIK

Rūsas efekta veidošanai

Produkta apraksts:

Efektkrāsa ar kvarca smilšu piedevu rūsas efekta veidošanai uz sienām iekšdarbos. Krāsu toni rūsas brūnais un rūsas oranžais veido tumšus-gaišus efektus, radot rūsai raksturīgo nevienmērīgo optiku.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

Komplekts satur:
Rūsas brūns: 0.7 l
Rūsas oranžs: 0.5 l
Alpina ota

Produkta priekšrocības:

Veido nevienmērīgas rūsas optiku

Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- praktiski bez smakas
- viegli iestrādājama
- mazgājama

Piemērotas pamatnes:

- Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
 - ģipsa apmetumi
 - ģipskartons
 - ķieģeļi / betons
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi
 - struktūrtapetes

Krāsu toni/ tonēšana:

Rūsas brūns un rūsas oranžs

Sastāvs:

Poliakrilāta sveķi, pārļu spīduma pigmenti (alumīnijs), krāsu pigmenti, kvarca smiltis, ūdens, krāsas plēvi veidojošs palīg līdzeklis, piedevas, konservanti (metilizotiazolīns, benzotiazolīns)
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 50 g/l. Produkts satur < 30 g/l GOS (VOC).

Spīduma pakāpe:

Mainīga, no matēta līdz spīdīgam

Darbarīki / temperatūra:

Uzklāt ar Alpina ota (iekļauta komplektā).
Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C.
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir apžuvusi pēc 4-6 stundām, pilnībā izžuvusi pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 10 m² no komplekta uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām patēriņš ir atbilstoši lielāks.
Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Alpina ROST-OPTIK uzklājama vienā paņēmienā. Abus materiālus neatšķaidītus uzklāj pamišus ar ota un ierīvē vienu otrā. Krāsu uzklājiet vertikāli, horizontāli, diagonāli vai krusteniski; tā iegūstot atšķirīgu rūsas optiku.
Pēc vēlmes var uzklāt lielāku vai mazāku daudzumu no katra toņa; tā iegūstot virsmu ar individuālu raksturu. Virsmu jānoformē soli pa solim, virzoties no viena stūra uz otru.

ROST- OPTIK unikālo virsmas struktūru veido īpašās krāsā esošās kvarca smiltis. Iesakam neuzklāt pārāk daudz materiāla, lai kvarca smiltis būtu vienmērīgāk izlīdzināmas. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.



ROST-OPTIK

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju, brīvai no atgrūdošām vielām. Stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Alpina Grundierung. Optimālam efektam vēlams līdzena pamatne. Ir pieļaujama arī materiāla uzklāšana uz raupjām virsmām, bet tādā gadījumā jāreķinās ar savādāku vizuālo efektu gala rezultātā.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt pēc nošpaktelēšanas un gruntēšanas. Uz rupji porainām, birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām pirms tam uzklāt gruntējumu ar Alpina Grundierung.

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plākšņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.

Betons:

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa -cementa apmetumus

Ķieģeļu un mūra sienas:

Pirms pārklāšanas nošpaktelēt.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai maksimālo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung. Tapetēm ar labu saķeri jābūt vismaz vienu reizi pārklātām ar dispersijas krāsu.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinājošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar smalkgraudainu špakteli. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

TI Nr. 13221_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.