

AQUA LASUR FÜR HOLZ

Medienos dažyvė vandens pagrindu

Plonasluoksnė ekologiška dažyvė, vandens pagrindu, skirta išorės ir vidaus mediniams paviršiams. Išlaiko medienos tekstūrą, saugo paviršių nuo drėgmės ir kitų atmosferos veiksnių poveikio.



GAMINIO APRAŠYMAS

Pakuotės dydis:

0,75l ; 2,5 l; 10l

Produkto privalumai:

Puikiai atgaivina spalvas
Atspari vandeniui
Nelaša
Greitai džiūsta

Savybės:

Tai puiki medinių fasadų apsauga nuo vandens poveikio, atgaivina spalvas, dažant nelaša, greitai džiūsta.

Tinkami pagrindai:

Dažyvė „Alpina Aqua Lasur für Holz“ puikiai tinka sienų ir lubų dailylentėms, tvoroms, balkonų aptaisams, klijuotos medienos gaminiams ir mediniams namams. Netinka pastovių matmenų mediniams konstrukciniams elementams, tokiems kaip langai, durys. Nepastovių matmenų medinių konstrukcinių elementų drėgmė negali viršyti 18%.

Spalvos/ spalvinimas:**Paruošti atspalviai:**

Bespalvė
Kiefer (pušis)
Teak (tikmedis)
Eiche (ąžuolas)
Pinie (pušis)
Mahagoni (raudonmedis)
Nussbaum (riešutmedis)
Ebenholz (juodmedis)
Weiss (balta)
Palisander (dalbergija)

Darbo įrankiai / temperatūra:

Purkštuvas, volelis, teptukas.
Nedengti žemesnėje kaip 5°C temperatūroje (aplinkos, pagrindo).
Įrankius plauti vandeniu.

Džiūvimo trukmė:

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti po 1 val. Paviršius išdžiūsta ir jį galima liesti po 3-4 valandų. Kai temperatūra žemesnė ar oro drėgnumas didesnis, džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja.

Dengimas. Sąnaudos:

Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas, neriebaluotas, nesakuotas. Prieš naudojant dažyvę gerai išmaišyti. Dengti, kai temperatūra yra ne žemesnė kaip 5°C. Lauke esančius medinius paviršius iš pradžių padengti grunto „Alpina Aqua Grundierung für Holz“ sluoksniu. Antrą ir trečią sluoksnius dengti neskiesta „Alpina Aqua Lasur für Holz“ dažyve, plokščiuoju šerių šepečiu medienos plaušų kryptimi gerai įsotinant. Galus ir briaunas padengti papildomai mažiausiai dar 1 kartą. Tarp darbo ciklų laikytis nurodytos džiūvimo trukmės. Sąnaudos: apie 85 ml/m² vienam sluoksniui.

Sluoksnių sandara/ skiedimas:**Pirmas sluoksnis**

IŠORĖS paviršiai:

Neskiestas „Alpina Aqua Grundierung für Holz“ medienos gruntas.

Tarpinis ir galutinis sluoksniai

VIDAUS ir IŠORĖS paviršiai:

Neskiesta „Alpina Aqua Lasur für Holz“ dažyvė.

Išorėje naudoti tik nuspalvintą dažyvę.

Nenuspalvinta dažyvė neapsaugo nuo UV spindulių.

Sudėtis:

Poliakrilato derva, neorganiniai pigmentai, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos.

ES nustatytas ribinis tokiam gaminiui (A/f kateg.) leistinas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: 130 g/l.

Šiame gaminyje yra mažiau nei 10 g/l LOJ.

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindo paruošimas:

Šiurkščią arba jau dažytą medieną prieš dengiant dažyve nušlifuoti. Sakuotus paviršius nuplauti nitro skiedikliu. Atmosferos veiksnių pažeistą (papilkėjusią) medieną nušlifuoti iki tvirto nepažeisto pagrindo. Jei yra, nuo paviršiaus nuvalyti dulkes ir nešvarumų likučius.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Senus dažų, lako ir storasluoksnių dažyvių sluoksnius nušlifuoti arba apdoroti beicu.

Pagrindas	Naudojimas	Pagrindo paruošimas	Pirmas sluoksnis	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiai	Vidaus darbams	nušlifuoti/ nuvalyti	Alpina Aqua Lasur für Holz		Alpina Aqua Lasur für Holz
	Išorės darbams	nušlifuoti/ nuvalyti	Alpina Aqua Grundierung für Holz	Alpina Aqua Lasur für Holz	Alpina Aqua Lasur für Holz
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai	Vidaus ir išorės darbams	nušlifuoti	Pažeistas vietas užtaisyti atsižvelgiant į pagrindą ir nugruntuoti	Alpina Aqua Lasur für Holz	Alpina Aqua Lasur für Holz

Sąnaudos:

Dengiant	teptuku	voleliu	purkštuvu
ml/m ²	80-100	100-120	100-120

TOLESNĖ INFORMACIJA

Dėmesio:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos tuoj pat kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Po darbo įrankius iškart išplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus. Sudėtyje yra metilizotiazolinono, benzotiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Laikymas:

Laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo temperatūra +5°C - +20°C. Galiojimas: nepraimtą pakuotę galima laikyti mažiausiai 2 metus.

Atliekų tvarkymas:

Skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.

TI Nr.1168 sudaryta 2016 m. balandžio mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą konkrečiam objektui. Išleisus naują techninę informaciją, ši nustoja galioti.