



Alpina FASSADEN FARBE

Effektīvai un labi sedzošai fasādes aizsardzībai

Produkta apraksts:

Pret laikapstākļiem izturīgiem pārklājumiem uz dažādām fasādes virsmām. Perfekta segtspēja un vienkārša iestrāde, nodrošina vienmērīgu virsmas struktūru. Krāsa ir īpaši izturīga pret laikapstākļiem.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

2,5l; 10 l

Produkta priekšrocības:

Izturīgs pret laikapstākļiem
Labs segtspēja
Viegla iestrāde
Elpojoša

Īpašības:

Ūdeni atgrūdošais perfekti pasargā fasāde no lietus un mitruma. Tajā pašā laikā pārklājuma augstā ūdens tvaiku caurlaidība nodrošina mitruma ātru izkļūšanu no fasādes (ļauj virsmai "elpot")

Piemērotas pamatnes:

Minerālās pamatnes
– kaļķa-cementa apmetumi
– ģipša apmetumi / ģipškartons
– kaļķa smilšakmens
– ķieģeļi / betons

Krāsu toni/ tonēšana:

Balta

Spīduma pakāpe:

Matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma, virsma pārkrāsojama pēc 4-6 stundām, sausa pēc 12 stundām. Pilnībā gatava mehāniskai slodzei pēc 14 dienām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 160 ml/m² vienā kārtā, uz gludas pamatnes, ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Starposma klājums:

Alpina Fassaden Weiss lietojams nešķaidīts, bet ja nepieciešams var šķaidīt ar maks. 10% ūdens.

Nobeiguma klājums:

Krāsa lietojama neatšķaidīta, jeb maks. atšķaidīta ar 5% ūdeni. Ja nepieciešams gruntēt, izmantot piemērotu grunti ārdarbiem.

Sastāvs:

Sastāvs: poliakrila sveķi, polisiloksāni, kalcija karbonāts, titāna dioksīds, silikāti, minerālpigmenti/pildvielas, ūdens, glikolēteris, šķīdinātāji/plēves veidošanas palīgvielas, piedevas, konservanti. EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 40 g/l. Produkts satur < 40 g/l GOS (VOC).

Alpina FASSADEN FARBE

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Vietām, kur papildus uzklāts apmetums, jābūt labi sacietējušām un izžuvušām. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem uzklāt piemērotu grunti. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Betons:

Betona virsmas ar netīrumu nogulsniem vai ar saistvielas plēvīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens augstspiediena strūklu. Vāji uzsūcošas un gludas virsmas gruntēt ar piemērotu grunti ārdarbiem.

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina Fassaden Weiss, atšķaidītu ar ūdeni.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina Fassaden Farbe, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai piemērotu grunti.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Ja nepieciešams gruntēt.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:

Sāls izsvīdumus notīrīt ar birsti. Gruntēt ar grunti uz šķīdinātāja bāzes. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt garantēta ilgstoša pārklājuma saķere, resp. sāls izsvīdumu izolēšana.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas izlabot ar piemērotu fasādes špakteli. Lielus bojājumus līdz 20 mm vislabāk izlabot ar remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargbrilles. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur metilizotiazolinonu un benzotiazolinonu.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TI Nr. 18186_D Stand: Marts 2022

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.