



IMPRESSION EFFEKT

Для создания поверхностей с выраженной структурой

Дисперсионная структурная краска для создания высококачественных структурных поверхностей внутри помещения. Легко наносится валиком, колеруется в нужный Вам цвет.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

5л; 10л.

Преимущество:

- Создание выраженной структуры
- Скрывает мелкие изъяны поверхности
- Износостойкость

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Практически без запаха и эмиссии
- Экологичная
- Легко наносится и структурируется
- Декорируется дополнительно эффектными лазурами Alpina Effekt
- Паропроницаемая
- Стойкая к внешним повреждениям

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки и шпатлевки
 - кирпич / бетон
 - гипсокартон
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные штукатурки и краски
 - рельефные и теснёные обои

Цветовые тона/ Колеровка:

Белая.

Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в большое число тонов. Также может быть заколерована вручную с Alpina-Kolorant. При колеровке вручную смешивайте полный объем необходимой краски во избежание отличий в цветовых оттенках.

Внимание:

Во избежание видимых наложений, на соприкасающиеся поверхности материал необходимо наносить за один рабочий прием.

Степень глянца:

Матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Краску тщательно перемешать. Нанести валиком Alpina-Roller, затем кельмой Alpina Effekt-Kelle произвести окончательное структурирование.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% полное высыхание около 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 2 м²/л, на гладком основании. При нанесении шпателем расход увеличивается в зависимости от толщины слоя. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

На очень темные или контрастные поверхности предварительно нанести слой Alpina In-House Style 3.

Финишное покрытие:

Краску Alpina Impression Effekt необходимо хорошо перемешать и равномерно нанести валиком Alpina-Roller. По желанию в мокром состоянии можно обработать щеткой Alpina Bürste крестообразными движениями или через 5-10 минут индивидуально смоделировать с помощью кельмы Alpina Effekt-Kelle.

Состав:

Дисперсионные искусственные смолы, пигменты, минеральные наполнители, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продуктах кат. А/а не должно превышать 30 г/л. В данном продукте содержание ЛОС - менее 1 г/л.



IMPRESSION EFFEKT

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. На очень темные или контрастные поверхности перед применением структурной краски предварительно нанести слой Alpina In-House Style 3.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina Grundierung, разбавленным в соотношении 1:2 водой (1 часть грунтовки - 2 части воды по объёму).

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций, их необходимо удалить.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Предварительно наносится материал Alpina In-House Style 3.

Лакокрасочные покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Grundierung.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды:

Поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтование выполнить грунтом против плесени. Финишное покрытие - Alpina Kitchen and Bath. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать мелкозернистой финишной шпатлёвкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 5-хлоро-2-метил-3(2H)изотиазолон в смеси с 2-метил-3(2H)изотиазолон (3:1), 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытового мусора.

Техническая информация № 224_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейших достижений техники и нашем опыте. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.