



DIREKT AUF ROST MATT

Produkta apraksts:

Īpaša krāsa tieši uz rūsas dzelzs un tērauda virsmām iekšdarbos un ārdarbos - ilgstošai aizsardzībai pret rūsu



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

0,3 l; 0,75 l; 2,5 l

Produkta priekšrocības:

Ilgstoša aizsardzība pret rūsu
Viegli uzklājama
Gaismas noturīgi matēti toņi

Eigenschaften:

Izcila saķere, korozijas aizsardzība un krāsojums vienā. Augsta segspēja, lieliska noturība pret laikapstākļiem un viegli uzklājama. Ātri žūstoša un ātri iestrādājama vairākās kārtās. Optimāla aizsardzība ārdarbos, uzklājot trīs plānās kārtās. Iekšdarbos pietiek ar divām kārtām. Ar minimālu smaržu iestrādājot un žūstot.

Piemērotas pamatnes:

Dzelzs un tērauds (izņemot cinkotu tēraudu) mājā un pagalmā, veci nestspējīgi pārklājumi (izņemot krāsas uz akrila bāzes un pulverveida pārklājumus). Nav piemērota virsmām, kas pakļautas lielam vai ilgstošam mitrumam., resp., ja uz virsmu iedarbojas rūsas veidošanos veicinošas vielas, tādas kā sāļi vai skābes

Farbtöne/ Abtönbarkeit:

Balts (RAL 9010)
Gaiši pelēks (RAL 7001)
Melns (RAL 9005)
Tumši zaļš (RAL 6005)
Antracīta pelēks (RAL 7016)
Brūns (RAL 8011)
Sarkans (RAL 3000)

Spīduma pakāpe:

matēta

Darbarīki / temperatūra:

Ota, rullītis vai krāsas smidzinātājs
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zem 5°C.
Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar vaišpirtu.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% relatīvā gaisa mitruma, virsma ir putekļu neuzņēmīga pēc 4 – 5 stundām, atkārtoti pārklājama pēc 8 stundām.

Iestrāde un patēriņš:

Atlupušo rūsu un netīrumus notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem.
Virsmā nav jāslīpē. Produktu rūpīgi samaisīt, uzklāt ar ota, rullīti vai izsmidzinot pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Darbarīkus tīrīt ar vaišpirtu.
Patēriņš: aptuveni 90 ml/m² vienā kārtā.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:
Uzklāt neatšķaidītu Alpina DIREKT AUF ROST MATT
Starplājums un nobeiguma klājums:
Uzklāt neatšķaidītu Alpina DIREKT AUF ROST MATT.

Sastāvs:

Alkīda sveķi, vaišpirts, pigmenti, minerālās pildvielas, piedevas, pretkorozijas pigmenti.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/i): 500g/l. Šis produkts satur <500 g/l GOS (VOC).

DIREKT AUF ROST MATT

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

No dzelzs un tērauda virsmām noslīpēt atlupošo rūsū (stingri turošā rūsā nav jānoņem).
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Gruntēšana	Starpklājums	Nobeiguma pārklājums
dzelzs, tērauds	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, noņemt atlupošo rūsū, attaukto, notīrīt	Direkt auf Rost Matt	Direkt auf Rost Matt (tikai ārdarbos)	Direkt auf Rost Matt
nestspējīgi vecie pārklājumi (izņemot krāsas uz akrila bāzes un pulverveida krāsas)	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, noņemt atlupošo rūsū, attaukto, notīrīt	bojātās vietas sagatavot atbilstoši pamatnēm un nogruntēt	Direkt auf Rost Matt (tikai ārdarbos)	Direkt auf Rost Matt

Patēriņš:

	Ar otu	At rullīti	Izsmidzinot
ml/m ²	90	90-100	100-120

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Glabāt slēgtā veidā. Satur kobalta neodekanoātu, ftalskābes anhidrīdu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 5 gadi slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

TI Nr. 312_LV 2018. gada marts

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katrā konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.