

Alpinaweiss Das Original

Vieni iš perkamiausių vidaus dažų Europoje.
Neprikaištingai dengia net vienu sluoksniu.

Produkto aprašymas:

Aukštos kokybės lubų ir sienų dažai. Nudažyti paviršiai atsparūs dilimui. Tinka naujiems ir renovuojamiems paviršiams tiek gyvenamosiose, tiek darbo patalpose. Dengimo ir džiūvimo metu neišskiria nemalonaus kvapo.



TRUMPAI APIE PRODUKTĄ

Pakuočių dydžiai:

1l, 4l, 10l

Produkto privalumai:

- specialiai formulė nuo tieskalų
- labai gera dengiamoji geba
- sudėtyje nėra tirpiklių ir konservantų

Savybės:

- lengvai dengiami
- greitai džiūstantys
- skiedžiami vandeniu
- silpno kvapo, tausoja aplinką, minimizuotas išskiriamų LOJ kiekis
- difuziški
- nelipnūs, negelsta
- 1 dengiamumo klasė
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal DIN 53778

Tinkami pagrindai:

- mineralinis tinkas
- gipskartonis
- silikatinųjų plytų ir apdailos plytų mūras
- betonas
- seni, apkrovą išlaikantys sluoksniai

Spalvos/ atspalviai:

balti/matiniai.
Tonuojami „Alpina Color“ spalvinamaisiais dažais (sudėtyje yra konservantų).

Blizgesio laipsnis:

matiniai

Įrankiai / temperatūra:

Dažus gerai išmaišyti. Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvais. Dengti, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +5°C.

Baigus darbus įrankius plauti muilu ir vandeniu.

Džiūvimo trukmė:

Kai temperatūra + 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta ir galima dengti kitą sluoksnį po 4–6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 1 d. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Sąnaudos:

Dengiant lygų pagrindą – apie 125 ml/m² vienam sluoksniui.
Dengiant grublėtą – atitinkamai daugiau.

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Prieš pradėdami dažyti, dažus gerai išmaišyti. Tolygiai dengti gerai įsotintą dažų sluoksnį. Dažus galima skiesti iki 5% vandens. Normaliai įgeriančius arba spalviškai kontrastingus paviršius pirmiausia nugruntuoti „Alpinaweiss Das Original“, atskiedus ne daugiau kaip 5 % vandens. Stipriai įgeriančius paviršius, pvz. gipsinį tinką, plytų mūrą betoną ir t.t., gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“. Atskiedus vandeniu, patogiau dengti purkštuvais.

Sudėtis:

poliakrilato derva, šarminis skystas stiklas, silikatai, titano dioksidas, kalcio karbonatas, vanduo, priedai.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokio tipo produktui (kat.A/a): 30 g/l. Šiame produkte yra <1 g/l LOJ.



Alpinaweiss Das Original

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindo paruošimas

Pagrindą nuvalyti, jis turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovas, be sukibčių mažinančių dalelių.

Cementinis kalkinis tinkas:

Naujai padengtą tinką palikti džiūti apie 4 savaites. Tvirtus, normaliai įgeriančius tinko sluoksnius dengti be išankstinio paruošimo. Porėtus, įgeriančius, lengvai birius tinko sluoksnius nugruntuoti *Alpina Grundierung*. Labai birius, tepančius tinko paviršius gruntuoti 2 kartus „šlapias į šlapią“ metodu.

Gipsinis tinkas, gipskartonio plokštės, dispersinis glaistas:

Labai blizgus glaisto ir tinko sluoksnius nušlifuoti, plokščių sujungimo vietas nuglaistyti, nušlifuoti ir nuvalius dulkes gruntuoti *Alpina Grundierung*.

Stipriai įgeriančius gipsinius pagrindus gruntuoti *Alpina Spezialgrundierung für Innen* (atskiedus vandeniu, santykiu 1:2).

Silikatinių plytų ir plytų mūras:

Dažyti tinkamos tik sausos, švarios, be pašalinių sukibčių mažinančių dalelių plytos arba klinkeris. Mūras turi būti sausas, be įtrūkimų, be išsimušusių druskų.

Apkrovą išlaikantys emalės ar dispersinių dažų sluoksniai:

Galima dengti tik mažai įgeriančias dangas. Senos blizgios dangos pirmiausia turi būti kruopščiai nugruntuotos ir tik tada perdažytos.

Apkrovų neišlaikantys sluoksniai:

Apkrovų neišlaikančius senus sluoksnius nugramdyti, nuskusti, nuvalyti šepetiu, slėgine vandens srove ar kitomis tinkamomis priemonėmis. Jei pagrindas valomas šlapiuoju būdu, prieš dažant jis turi gerai išdžiūti. Gruntuoti *Alpina Grundierung*.

Paviršiai su pelėsiu, nikotino, vandens, suodžių, riebalų dėmėmis:

Pelėsinų grybų ir dumbliagyrybių apnašas pašalinti mechaniškai: nugramdyti, nuskusti arba nuvalyti drėgnu šepetiu. Paviršius gruntuoti gruntu nuo pelėsio, viršutinį sluoksnį padengti *Alpina Bad- und Küchenfarbe* dažais. Nikotino, vandens, suodžių, riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus tirpinančiu buitiniu plovikliu ir leisti gerai išdžiūti. Izoliacinis grunto sluoksnis dengiamas tinkamu izoliaciniu gruntu.

Mažos išdaužos ir kiti paviršiaus defektai:

Nedidelius defektus (skersmuo iki 3 mm) užtaisyti tinkamu glaistu. Didelius - tinkamu remonto skiediniu. Užtaisytas vietas nugruntuoti *Alpina Grundierung*.

KITA INFORMACIJA

Dėmesio:

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Naudoti kombinuotus A2 / P2 filtrus ir apsauginius akinius. Dengiant ir džiūvant pasirūpinti geru vėdinimu. Dengiant dažus, vengti valgyti ir rūkyti. PATEKUS Į AKIS ARBA ANT ODOS: iš karto plauti dideliu kiekiu vandens.

Sandėliavimas:

Vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Galiojimo laikas: 24 mėnesiai originalioje, nepradarytoje pakuotėje.

Atliekų tvarkymas:

Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietas, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles.

TI Nr. 2123_D Leidmas: spalio 2020

Ši techninė informacija paremta naujausia technologija ir patirtimi. Kadangi realybėje yra daugybė pagrindų, o objektus veikia skirtingos sąlygos, pirkėjas turi pareigą patikrinti medžiagos ir pagrindo suderinamumą. Išleidus naują techninės informacijos redakciją, ši nustoja galioti.