



Alpina COLOR Innenfarbe

Mitmekesised värvitoonid.
Perfektne kattevõime. Lihtne töödelda. Täiuslik värvitoon.

Tootekirjeldus

Hästi kattev sisevärv. Mittetilkuv, pesemiskindel, vähese lõhnaga, kulumiskindel, hingav, veega lahjendatav.



TOOTE ÜLEVAADE

Pakendi suurus

Baas 1 : 2,5; 5; 10 l
Baas 3: 2,35; 4,7; 9,4 l (pärast toonimist 2,5; 5; 10 l)

Toote eelised

Väga hästi puhastatav
Väga suur värvitoonide valik
Pesemiskindel

Omadused

- Veega vedeldatav
- Vähese lõhnaga ja keskkonnasõbralik
- Kerge pinnale kanda
- Kulumiskindel
- Märghõrdeklass 2 DIN EN 13 300 järgi (pesemiskindel DIN 53778 järgi)

Sobivad aluspinnad

Sisepindade esmakordseks värvimiseks või renoveerimiseks.

- Jämedakiuline ja struktuurtapeet
- Müüritis, krohv ja betoon
- Kipskartongplaadid, laeplaadid, klaaskiust seinakatted
- Vanad dispersioonvärvid ja kunstvaikkroovid

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja kandevoimeline.

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge
Baas 3: transparentne

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga. Baas 3 kasutada tumedate värvitoonide puhul ning ainult toonitud kujul Alpina ColorMix süsteemis.

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Värv korralikult läbi segada. Pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga.

Kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni möödudes. Täielikult kuivanud ja koormatav umbes 1 päeva pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

Ca 110 ml/m² sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Lahjendamata Alpina Color Innenfarbe pinnale kanda, vajadusel max 5% veega lahjendatult. Vajadusel kruntida pind tootega Alpina Tiefgrund LF.

Koostis

Polüvinüülaketaatdispersioon, titaandioksiid, värvilised pigmendid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisandid, konservandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (kat A/a): 30 g/l. Toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.



Alpina COLOR Innenfarbe

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Lubi-tsementkrohvid

Uutel krohvidel lasta 3–4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF. Väga liivastel ja tolmavatel krohvipindadel kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

Kipskrohvid, kipsplaadid, dispersioonpahtel

Nõrglubjakihit krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmust puhastada, pärast lihvimist alati kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

Tellismüritis, viimistlemata müritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntida veega lahjendatud kujul tootega Alpina COLOR Innenfarbe.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrduvad, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kontrastsed ning tugevalt ja ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida tootega Alpina COLOR Innenfarbe, max 5% veega lahjendatult.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märktöötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid

Hallitus ja seened eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pinnad pesta hallitusvastase vahendiga ning lasta seejärel korralikult kuivada. Lõppviimistlus teha tootega Alpina Bad- & Küchenfarbe. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Pärast vajalikke ettevalmistustöid töödelda sobiva pahtliga ja vajadusel kruntida.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud kohad üle kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

TÄIENDAV TEAVE

Ohutusnõuded

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel ja kuivamisel tagada piisav õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3 (2H)-ooni, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.

Tehniline informatsioon nr 11000 seisuga august 2018

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.