

ALPINA FARBREZEPTE

Hästi kattev sisevärv, kõrge värvitooni stabiilsus, mittetilguv, väike materjalikulu

Tootekirjeldus

Tippklassi sisevärv kõikide sisepindade esmakordseks värvimiseks või renoveerimiseks.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

2,5 l

Toote eelised

Alpina Farbrezepte katab enamasti ühe värvikihiga ning kuivab väga kiiresti.

Omadused

Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga. Valmistoonid, difusioonivõimeline, kõrge kattevõime, kerge töödelda, märghõrdeklass 3 DIN EN 13 300 järgi, puhastatav.

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad:

- lubisement krohv
- kipskrohv/kipskartong
- lubiliivakivi
- tellis/betoon

Vanad värvkatted:

- dispersioonvärvid, -pahtlid, -krohvid
- struktuurtapeedid

Värvitoonid/toonimine

Mandelblüte
Stilles Wasser
Sommerzeit
Grüne Poesie
Balance
Muschelweiß
Sanftes Cashmere
Sweet Home
Nebelzauber
Kieselstrand
Tea Time

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Värv enne kasutamist korralikult läbi segada ja vajadusel suuremasse anumasse ümber valada. Pinnale kanda pintsi, rulli või pihustiga. Kasutada värviresti. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind). Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv 4–6 tunni möödudes, 12 tunni pärast täielikult kuivanud. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

2,5 l katab ca 20–30 m².
Karedatel pindadel on kulu suurem.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunnt

Alpina Farbrezepte, vajadusel max 10% veega lahjendada. Tugevalt imavad aluspinnad krunntida eelnevalt tootega Alpina Grundierung.

Vahekiht ja lõppviimistlus

Lahjendamata Alpina Farbrezepte

Koostis

Polüvinüülatsetaatdispersioon, titaandioksiid, värvilised pigmendid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasoliin, bensisotiasoliin). Võib allergilisi reaktsioone esile kutsuda.

ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/a): 30 g/l. Käesolev toode sisaldab <1 g/l LOÜ-d.



ALPINA FARBREZEPTE

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Mineraalsed krohvid

Tugevad, normaalse imavusega krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, liivased, suure imavusega krohvid kruntida tootega Alpina Grundierung. Siledapinnalised kipsi sisaldavad valmiskrohvid lihvida, tolmu eemaldada ja seejärel pind kruntida

Kipskartongplaat

Pahtliservad maha lihvida, kruntida tootega Alpina Grundierung.

Tellised, telliskivimüritis

Katta eelneva töötlemiseta.

Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Lahtised tapeedid tuleb täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Kruntkiht tootega Alpina Grundierung.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Üle võib töödelda üksnes väikese imavusega matte kattekihte. Läikega vanad värvkatted tuleb esmalt korralikult karestada ja seejärel üle värvida.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult kraapimise, harjamise või lihvimise teel. Tolmu korralikult eemaldada.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekid

Hallitus ja seened eemaldada märjalt harjamise, hõõrumise või kraapimisega. Pinnad kruntida tootega Alpina Kitchen and Bath. Nikotiiniplekkidega sile pind korralikult puhtaks pesta, kare aluspind kuivalt puhtaks harjata. Vajadusel kruntida pind sobiva isoleeriva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid parandada sobiva pahtlimassiga. Suurte defektide korral kasutada sobivat parandusmörti. Paranduskohad kruntida üle tootega Alpina Grundierung.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine värvi kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid puhastada koheselt pärast kasutamist vee ja seebiga. Anumad hoida transpordi ajal kindlalt suletuna.

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta külma eest. Avatud anumaid hoida tihedalt suletuna. Toote säilivusaeg suletud originaalanumas 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud jäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 2050 seisuga mai 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspinna ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmnemisel muutub käesolev trükkis kehtetuks.