



Alpina FASSADENFARBE

Efektivseks ja hästi katvaks fassaadikaitseks

Tootekirjeldus

Ilmastikukindlaks fassaadiviimistluseks. Hea kattevõime ning kerge töödeldavus tagavad ühtlase pealispinna struktuuri.



TOOTE ÜLEVAADE

Pakendi suurus

2,5l; 10 l

Toote eelised

- Ilmastikukindel
- Hästi kattev
- Lihtne pinnale kanda
- Hingav

Omadused

Vett hülgav kiht kaitseb fassaadi suurepäraselt vihma ja niiskuse eest. Samas tagab katte kõrge veeauru läbilaskvus kiire niiskuse väljumise fassaadist (võimaldab pinnal "hingata")

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad

- lubi-tsementkrohv
- lubiliivakivi
- tellis
- betoon

Vanad kandvad katted

- matid dispersioonkrohv ja -värvid

Värvitoonid/toonimine

Valge. Toodet võib käsitsi Alpina Kolorantiga toonida.

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustiga. Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind).

Kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv 4–6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

Ca 160 ml/m² sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Vahekiht

Alpina Fassadenfarbe, lahjendada max 10% veega.

Lõppviiimistlus

Lahjendamata Alpina Fassadenfarbe, vajadusel lahjendada max 5% veega.

Koostis

Polüakrülaatvaik, polüsiloksaan, kaltsiumkarbonaat, titaandioksiid, silikaadid, mineraalsed pigmendid/täiteained, vesi, glükoolleeter, lahustid/kile moodustamise abiained, lisandid, säilitusained. ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/c): 40 g/l. See toode sisaldab < 40 g/l LOÜ-d.



Alpina FASSADEN FARBE

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahtised murenenud osakesed, ladestanud mustus, seened ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kande- ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohvid

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Järelokrohvitud kohad peavad olema tahenenud ja läbikuivanud. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida sobiva tootega.

Betoon

Mustad ning jahused betoonpinnad pesta mehaaniliselt harjates või survepesuriga. Nõrgalt imavad ja siledad pinnad kruntida värviga Alpina Fassadenfarbe lahjendatult veega. Normaalselt või tugevalt imavatel pindadel teha kruntkiht sobiva tootega.

Tellised, telliskivimüüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntida tootega Alpina Fassadenfarbe veega lahjendatult.

Kandvad dispersioonvärvide ja -krohvide kattekihid

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrdundud, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruntida tootega Alpina Fassadenfarbe, max 5% veega lahjendatult.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märktöötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida sobiva tootega.

Soolakobrutistega pinnad

Soolakobrutised eemaldada kuivalt harjamise teel. Kruntida lahustit sisaldava spetsiaalse krundiga. Soolakobrutistega pindade katmisel ei anna me garantiid katte püsiva nakkumise ega soolakobrutiste kadumise osas.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada fassaadipahtliga. Suured defektid parandusmõrdiga. Paranduskohad üle kruntida.

TÄIENDAV TEAVE

Ohutusnõuded

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Anumaid hoida jahedas, kaitsta külma eest. Avatud anumaid hoida tihedalt suletuna. Sisaldab metüülisotiasoliinoni ja bensisotiasoliinoni.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.

Tehniline informatsioon nr 18186_D seisuga märts 2022

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.