



Alpina MARMOR Effekt

Suursugune marmori efekt

Tootekirjeldus

Toonitav pahtlimass läikivate marmorile sarnanevate pindade loomiseks siseruumides.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

2,5 l; 5 l

Toote eelised

- Marmori efekt
- Kulumiskindel
- Toonitav

Omadused

- Veega lahjendatav
- Poolläbipaistev
- Kõrge läikeaste ilma lisakatteta
- Ratsionaalne ja kindel pealekandmistehnika
- Toonitav ColorExpress toonimissüsteemis
- Kergesti puhastatav
- Difusiooni- ja sorptsioonivõimeline

Sobivad aluspinnad

Kasutatav siledatel sisepindadel, mis sobivad dispersioonvärvidega värvimiseks.

Värvitoonid/toonimine

Valkjas, poolläbipaistev.
Toonitav ColorExpress toonimissüsteemis.

Läikeaste

Olenevalt teostusest siidjasläikiv kuni läikiv

Töövahendid/temperatuur

Alpina MARMOR Effekti pealekandmiseks kasutada spetsiaalset roostevabast terasest pahtlilabidat (kahepoolne pahtlilabidas). Pahtlilabida servad peavad olema kriimustusvabad, vajadusel eelnevalt märglihvimispaaberiga (terasuurus 400–600) teravamaks lihvida. Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 1 tunni pärast kuiv, 1–2 päeva pärast on kiht täiesti kuiv. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Materjalikulu

Ca 5–6 m²/l kahe pahtlikihi pealekandmisel, olenevalt aluspinnast. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruntkiht

Olenevalt aluspinna karedusest tasandada pinda 1 kuni 2 kihi sobiva pahtliga, seejärel pind lihvida ning kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Lõppkiht

Kaks kihti Alpina MARMOR Effekti roostevabast terasest pahtlilabidaga pinnale kanda. Esimene kiht pahtlit kanda võimalikult õhukese kihina pinnale. Pärast kuivamist ja teravamate/kõrgemate pahtliservade eemaldamist kanda pinnale teine kiht. Pärast kergest kuivamist silutakse pind pahtlilabidaga, mille läbi tekib soovitud läige.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.



Alpina MARMOR Effekt

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kande- ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Olenevalt aluspinna karedusest teostada tasandav 1 kuni 2 kihiline pahtlikiht, seejärel lihvida ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Krohvid ja pahtlid

Lubisementkrohvid

Kõvad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid katta pärast pahteldamist ja kruntimist. Poorsed ja liivased, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Kogu pind pahteldada, lihvida ning tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubisementkrohve.

Tellis müüritis, viimistlemata müüritis

Värvimiseks sobivad ainult külmakindel fassaadi- või klinkertellis ilma võõrkoostisosadeta. Sein peab olema pragudeta, kuiv ja soolaladestuseta. Kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH. Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärv.

Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Suuremad kahjustused korrigeerida krohviga ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart on saadaval taotluse korral. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 236_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.