



## Struktūriniai dispersiniai dažai smulkiagrūdžiams faktūriniams paviršiams gauti

### Produkto aprašymas

**Pakuotės dydis:**

5 l; 10 l

**Paskirtis:**

Balti faktūriniai dispersiniai dažai ryškių faktūrų vidaus paviršiams

**Savybės:**

- Skiedžiami vandeniu.
- Silpno kvapo, mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.
- Nekenkia aplinkai.
- Lengva dengti ir suteikti faktūrą.
- Galima padengti „Alpina Effekt-Lasuren“

**Tinkami pagrindai:**

Mineraliniai pagrindai:

- kalkinis cementinis tinkas;
- gipsinis tinkas, gipsinis glaistas;
- silikatinių plytų mūras ir apdailos plytų mūras;
- betonas.

Seni apkrovą išlaikantys sluoksniai:

- dispersiniai tinkai;
- dispersiniai dažai;
- faktūriniai tapetai;
- gipskartonis

**Spalva:**

Balta

Galima spalvinti „ColorExpressSystem“ mašinomis arba rankomis spalvinamaisiais dažais „Alpina Kolorant“ daugybe spalvų. Nuspalvinus rankomis dažus, kad nesiskirtų spalva, dažų pakuotes reikia sumaišyti vienas su kitomis.

**Blizgesio laipsnis:**

Matiniai

**Įrankiai, temperatūra:**

Dažus gerai išmaišyti. Dengti „Alpina“ voleliu. Paskui apdoroti plokščiuoju teptuku arba modeliuoti paviršių glaistykle. Nedengti, kai temperatūra žemesnė kaip +5°C. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

**Džiūvimo trukmė:**

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, visiškai išdžiūsta per 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

**Išėiga:**

Apie 3,0 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui. Dažant ar dengiant glaistymo technika, priklausomai nuo sluoksnio storio, atitinkamai daugiau. Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus faktūros. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

**Sluoksnių sandara, skiedimas:****Grunto sluoksnis:**

Labai tamsius arba kontrastingus paviršius pirmiausia padengti „Alpina Megamax 3“.

**Baigiamasis sluoksnis:**

„Alpina Structur Effekt“ gerai išmaišyti ir tolygiai padengti voleliu. Norint dar drėgną paviršių skersai išilgai galima apdoroti plokščiuoju teptuku. Glaistymo įspūdžiui gauti padengti „Alpina Structur Effekt“ storesnį sluoksnį ir dar drėgną po 5-10 min. individualiai modeliuoti glaistykle. Kad nebūtų sandūrų, greta esančius paviršius visada dengti nepertraukiamai.

## Tinkami pagrindai ir jų paruošimas

### Pagrindo paruošimas:

Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir turi išlaikyti apkrovą. Kontrastingus paviršius pirmiausia padengti „Alpina Megamax 3“.

### Tinkai ir glaistai:

**Kalkinis cementinis tinkas:** Tvirtus, normaliai sugeriančius tinkus dengti be išankstinio paruošimo. Stambiai aktyvus, birius, sugeriančius tinkus gruntuoti „Alpina Einlassgrund“ arba „Grund-Konzentrat“.

**Gipsinis ir gatavas tinkas, gipskartonio plokštės:** Plokščių sandūras nuglaistyti, sukepusius glaisto ir tinko paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes, gruntuoti „Alpina Einlassgrund“ arba „Grund-Konzentrat“.

### Betonas:

Pašalinti priemones nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.

### Plytų ir apdailos plytų mūras:

Pirmiausia padengti „Alpina Megamax 3“.

### Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai:

Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs ir emaliniais dažais padengti paviršiai pašiuurkštinami.

### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Visiškai pašalinti emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius, klizinius dažus, atšokusius tapetus. Gruntuoti „Alpina Einlassgrund“, „Grund-Konzentrat“ arba dar geriau „Caparol-Tiefgrund TB“.

### Pelėsinų grybų apnikti paviršiai, taip pat su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:

Pelėsinų grybų arba dumbliagyrių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepečiu, nugramdomos arba nuskutamos. Paviršiai nuplaunami „Capatox“ ir paliekama gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pelėsinų grybų ir dumbliagyrių apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol Malerit-W“. Nikotino, suodžių bei riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu, įpylus riebalus skaidančių ploviklių, ir paliekama gerai išdžiūti. Gruntuoti izoliuojamuoju gruntu „AquaSperrgrund“.

### Trūkumai:

Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Alpina Feinspachtel“ ir esant reikalui nugaruntuoti.

## Nuorodos

### Sudėtis:

Sintetinės dervos dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis šiame produkte: (kat.A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 1 g/l LOJ.

### Nuorodos dėl pavojaus ir saugos taisyklės:

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

### Laikymas:

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė 2 m.

### Atliekų tvarkymas:

Sudžiūvę dažų likučiai ir tuščia pakuotė sutvarkoma kaip buitinės šiukšlės.

### Techninė informacija Nr. EXL A-D226 2011 m. gegužės mėn.

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Kadangi pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti produktus, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės.