



Alpina Wisch & Weg

Vastupidavate pindade loomiseks

Tootekirjeldus

Täiusliku puhastatavusega kvaliteetne matt värv seintele. Tänu tootes sisalduvatele spetsiaalsetele sideainetele ei tungi mustus värvi sisse nagu tavaliste emulsioonvärvide puhul, vaid jääb tilkade kujul pinnale ning on niiske lapiga kergesti puhastatav. Alpina Wisch & Weg värviga viimistletud pind ei läigi ning puhastatud pinna välimus säilib pikka aega.



TOOTE ÜLEVAADE

Pakendi suurus

Baas 1: 5 l

Toote eelised

- Hästi puhastatav
- Kulumiskindel
- Väga hästi kattev

Omadused

- Praktiliselt lõhnatu
- Lai valik heledaid toone
- Lihtne peale kanda ja tasandada

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed aluspinnad
- lubi-tsementkrohvid
 - kipskrohvid/kipsplaadid
 - lubiliivakivi
 - tellised/betoon

Vanad kandvad katted

- dispersioonvärvid, -pahtlid, -krohvid
- struktuurtapeedid

Värvitoonid/toonimine

Baas 1: valge

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga.

Läikeaste

Matt

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda pintsliga või rulliga. Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind).

Kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni möödudes. Kuivanud ja koormatav umbes 1 päeva pärast. Täielik kuivamine ja puhastatavus saavutatakse 14 päeva pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kulu

Ca 140 ml/m² sileda aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Vahekiht

Alpina Wisch&Weg, vajaduse korral lahjendada max 10% veega.

Lõppviimistlus

Lahjendamata Alpina Wisch&Weg, vajaduse korral lahjendada max 5% veega.

Kruntkiht: vajaduse korral tootega Alpina Tiefgrund LF.

Koostis

Kunstvaikdispersioon, vesi, mineraalsed täiteained ja pigmendid, lisandid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/a): 30 g/l. See toode sisaldab <1 g/l LOÜ-d. Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 (ei ole biotsiid) järgmisi biotsiidseid toimeaineid: oktüülsotiasoolinon (CAS 26530-20-1).



Alpina Wisch & Weg

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Lahitud murenenud osakesed ja ladestunud mustus ning hallitus eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, kande- ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohvid

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, normaalselt imavad krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF. Väga liivastel ja tolmavatel krohvipindadel kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

Kipskrohvid, kipsplaadid, dispersioonpahtel

Nõrglubjakihit krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, lihvida, tolmust puhastada, pärast lihvimist kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF. Suure imavusega kipspinnad kruntida sobiva krundiga.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma võõrkomponentideta kliker. Müüritis peab olema vuugitud pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntkiht teha tootega Alpina Wisch & Weg.

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrduvad, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruntida tootega Alpina Wisch & Weg, max 5% veega lahjendatult või kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

Mittekandvad värvkatted

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märgröötuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid

Hallitus ja seened eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pinnad pesta hallitusvastase vahendiga ning lasta seejärel korralikult kuivada. Lõppviimistlus teha tootega Alpina Wisch & Weg. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Vajadusel isoleerida sobiva krundiga.

Defektid

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud kohad üle kruntida tootega Alpina Tiefgrund LF.

TÄIENDAV TEAVE

Ohutusnõuded

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Töötlemisel ja kuivamisel tagada piisav õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit. Kasutada kombifiltrit A2/P2 ja kaitseprille.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.

Tehniline informatsioon nr 14727_D seisuga september 2020

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.