

Alpina Farbrezepte GOLD-EFFEKT

Dekoratyviniai dažai vidaus apdailai:
švelnus aukso blizgesio akcentas

GOLD-EFFEKT Finish

Produktas

Paskirtis:

„Alpina Farbrezepte GOLD-EFFEKT“ tai dekoratyviniai dažai, sukuriantys prabangų, elegantišką, švelnaus aukso blizgesio vaizdą.

Ypatybės:

„Alpina Farbrezepte GOLD-EFFEKT“ dengiami ant lygių paviršių. Perlų blizgesio pigmentai šiems dažams suteikia auksui būdingo žvilgesio efektą.

Savybės:

Vandens pagrindo, silpno kvapo. Lengvai valomi vandeniu bei neutraliais buitinais valikliais.

Deklaracija pagal VdL-RL01:

Sudėtis:
vinilacetatas, etilenas, perlų blizgesio pigmentas, vanduo, priedai, užpildai, konservantai
Sudėtyje yra metilizotiazolinono, benzotiazolinono.

Rišiklis:

Sintetinės dervos dispersija akrilato pagrindu.

Blizgesio laipsnis:

Žėrintis aksominis.

Tankis:

Apie 0,88 g/cm³.

Spalvos:

4 aukso atspalviai

Pavojaus/saugumo nuorodos:

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Laikyti originalioje pakuotėje vėsiai, bet ne šaltai. Praitmą pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Transportuoti saugiai.

Produkto kodas

Dažai ir lakas:
M-DF01

Laikymas:

Vėsiai, bet ne šaltai.
Praitmas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Atliekų tvarkymas:

Perdirbimui atiduoti visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius - sutvarkyti kaip statybos ir grovimo arba kaip buitines atliekas. Atliekų kodas Nr. EWC 080112.



Sluoksnių sandara:

Pagrindą padengti „Alpina Farbrezепte GOLD-EFFEKT Basis“ glaistu. Išdžiūvus, paviršius nudažomas „Alpina Farbrezепte GOLD-EFFEKT Finish“ dažais. Stipriai įgeriančius paviršius prieš dengiant gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

Dengimas:

Dažus gerai išmaišyti, perpilti į indą skirtą dažymui. Įdėti grotelės dažams. Specialų „Alpina Spezialroller“ volelį prieš dengiant sudrėkinti vandeniu.

1. „GOLD-EFFEKT Basis“ glaistą dengti voleliu tolygiai ir gerai įsotinant 60-100 cm pločio juostomis. Dengiant didelius plotus, turėtų dirbti keletas darbuotojų.
2. Paviršiaus faktūrą suformuoti „Alpina EFFEKT“ mente (trumpais judesiais skersai- išilgai, pradedant nuo krašto). Padengtą paviršių palikti džiūti 12 val.
3. Išdžiūvusį paviršių tolygiai voleliu padengti „GOLD-EFFEKT Finish“ dažais. Dažyti 60-100 cm pločio juostomis. Dengiant didelius plotus, turėtų dirbti keli darbuotojai.
4. Paviršių skersai ir išilgai, lengvai paspaudžiant apdoroti „EFFEKT“ mente. Pradėti nuo krašto.

Įrankių plovimas:

Panaudotus įrankius iš karto po darbo nuplauti vandeniu.

Sąnaudos:

Apie 100 ml/m² vienam sluoksniui. Jei reikia, „GOLD-EFFEKT Finish“ skiedžiamas vandeniu iki 5 %.

Žemiausia temperatūra:

Pagrindo ir aplinkos temperatūra dengiant turi būti ne mažesnė nei +5⁰ C.

Džiūvimas:

Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 % paviršius išdžiūsta maždaug po 4 – 6 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas ilgėja.

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibčių mažinančių dalelių, sausi ir lygūs.

Mineralinis tinkas:

Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dažomi be paruošimo. Stambiai porėtas, įgeriantis tinkas pirmiausia gruntuojamas „Alpina Tiefgrund LF“. Gipsinis tinkas nušlifuojamas iki lygaus paviršiaus, nuvalomos dulės, o tada nugruntuojamas „Alpina Tiefgrund LF“.

Gipskartonio plokštės:

Glaisto šiurkštus nušlifuoti. Pagrindą nugruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

Betonas:

Medžiagos nuo sulipimo likučius pašalinti nuriebalinančiu buitiniu valikliu, šepetiu nuvalyti tepančias, birias daleles. Pagrindą nugruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

Apkrovą išlaikantys, lygūs seni dažų sluoksniai arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:

Gerai išsilaikę, plovimui atsparūs seni dažų sluoksniai gali būti dengiami iš karto. Blizgius sluoksnius pašiuurkštinti.

Klijinių dažų sluoksniai:

Kruopščiai nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti šepetiu „Alpina Tiefgrund LF“ gruntu.

Naujai padengti, neatšokę, lygūs arba stiklo pluošto tapetai:

Tvirti, neatšokę tapetai, kurie buvo priklijuoti dispersiniais klijais, gali būti dengiami iškart. Nepadengti popieriniai tapetai pirmiausia nudažomi 1-2 „Alpinaweiß“ dažų sluoksniais.

Rekomenduojama dengti lygius paviršius.

Dengiant stiklo pluošto tapetus reikia laikytis jų gamintojo nuorodų.

Atšokę tapetai:

Visiškai pašalinti. Klijų ir makulatūros likučius nuplauti, kol pagrindas lieka švarus. Gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

Pelėsių apnikti paviršiai:

Pelėsius nuplauti/ nuvalyti šepetiu. Pelėsių pažeistas vietas nuplauti pelėsių valikliu ir leisti išdžiūti. Rekomenduojama nustatyti pelėsio atsiradimo priežastis ir, jei įmanoma, jas pašalinti. Paviršių padengti specialiais „Alpina Kitchen&Bath“ dažais.

Paviršiai su nikotino dėmėmis

Nešvarumus nuo lygių pagrindų nuplauti, nuo šiurkščių nuvalyti šepetiu. Paviršių gruntuoti „Alpina Nikotinsperre“.

Mažos išdažos, defektai:

Paviršių užglaisčius tinkamu skiediniu arba glaistu, gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

Techninė informacija 5022 · 2014 m. vasaris

Ši techninė informacija yra parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir įmonės patirtimi. Kadangi galimų pagrindų ir projektų įvairovė yra labai didelė, pirkėjas/vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam konkrečiam objektui. Išleidus naujesnę techninę informaciją, ši TI redakcija nustoja galiojusi

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
www.alpina-farben.de