

## Alpina Farbrezepte STURM-OPTIK

Dekoratyviniai dažai vidaus apdailai:  
Ypatinga metalo žvilgesio optika elegancija  
spindinčiam interjerui

### Produktas

#### Paskirtis:

Dekoratyviniai dažai, skirti vidaus paviršių apdailai. Dėl sudėtyje esančio kvarcinio smėlio sukuriama išskirtinis mirgančio žvilgesio efektas.

#### Ypatybės:

„Alpina Farbrezepte STURM-OPTIK“ tinka dengti lygius ir faktūrinius paviršius (išlieka paviršiaus faktūra). Dažai padengiami per vieną darbo ciklą.

#### Savybės:

Vandens pagrindo, silpno kvapo. Lengvai valomi vandeniu bei neutraliais buitinais valikliais.

#### Deklaracija pagal VdL-RL01:

Sudėtis: poliakrilato derva, perlo blizgesio pigmentas (aliuminis), spalvoti pigmentai, kvarcinis smėlis, vanduo, plėvėdaris, priedai, konservuojamosios medžiagos.  
Sudėtyje yra metilizotiazolinono, benzizotiazolinono.

#### Rišiklis:

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55 945

#### Spalvos:

antracito (Anthrazit),  
sidabro (Silber)

#### Blizgesio laipsnis:

Pusiau blizgus

#### Pavojaus/saugumo nuorodos:

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Laikyti originalioje pakuotėje vėsiai, bet ne šaltai. Praitmą pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Transportuoti saugiai.

#### ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis:

Tokiam produktui (kateg. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra ne daugiau kaip 30 g/l.

#### Produkto kodas

Dažai ir lakas:

M-DF02


#### Laikymas:

Vėsiai bet ne šaltai. Praitmas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

#### Atliekų tvarkymas:

Perdirbimui atiduoti visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius - sutvarkyti kaip statybos ir griovimo arba kaip buitines atliekas. Atliekų kodas Nr. EWC 080112.

Spalvos:



Pakuotė: 1 l vienu sluoksniu ~ 10 m<sup>2</sup>

### Sluoksnių sandara:

„Alpina Farbzepte STURM-OPTIK“ dengiami per vieną darbo ciklą „Alpina Effekt“ šepėčiu. Kontrastingus ir šiurkščius paviršius rekomenduojame pirmiausia padengti „Alpinaweiß“ dažais. Stipriai įgeriančius paviršius reikia iš pradžių nugruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Dengimas:

„Alpina Farbzepte STURM-OPTIK“ dengti „Alpina Effekt“ šepėčiu. Dengimo kryptį pasirinkti pagal dizaino projektą: įstrižai, statmenai ar horizontaliai. Pasirinkta kryptimi dengti visą paviršių, palapsniui iš vieno kampo link kito. Patarimas: kai dengiami paviršiaus plotai yra dideli, rekomenduojama, kad dengtų keletas darbininkų.

### Sąnaudos:

Apie 100 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui, dengiant lygų pagrindą.

### Žemiausia temperatūra:

Pagrindo ir aplinkos temperatūra dengiant turi būti ne žemesnė kaip +5<sup>o</sup> C.

### Džiūvimas:

Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 % paviršius išdžiūsta maždaug po 4 – 6 val. Visiškai išdžiūsta po 12 val. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.

### Techninė informacija 13355 · 2014 m. balandis

Ši techninė informacija yra parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir įmonės patirtimi. Kadangi galimų pagrindų ir projektų įvairovė yra labai didelė, pirkėjas/vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam konkrečiam objektui. Išleidus naujesnę techninę informaciją, ši TI redakcija nustoja galiojusi.

### Pagrindas turi būti švarus, sausas, lygus, be sukibtį mažinančių dalelių.

Kontrastingus ir šiurkščius paviršius rekomenduojama pirmiausia padengti „Alpinaweiß“ dažais. Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami „Alpina Tiefgrund LF“. Prieš dengiant, dažus gerai išmaišyti.

### Gipskartonio plokštės:

Glaisto šiurkštus nušlifuoti. Pagrindą nugruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Betonas:

Medžiagos nuo sulipimo likučius pašalinti nuriebalinančiu buitiniu valikliu, šepėčiu nuvalyti tepančias, birias daleles. Pagrindą nugruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Apkrovą išlaikantys, lygūs seni dažų sluoksniai arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:

Tvirti, plovimui atsparūs seni dažų sluoksniai gali būti dengiami iš karto. Blizgius sluoksnius pašiuurkštinti.

### Klijinių dažų sluoksniai:

Krupščiai nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti šepėčiu „Alpina Tiefgrund LF“ gruntu.

### Naujai padengti, neatšokę, lygūs arba stiklo pluošto tapetai:

Tvirti, neatšokę tapetai, kurie buvo priklijuoti dispersiniais klijais, gali būti dengiami iškart. Nepadengti popieriniai tapetai pirmiausia padengiami 1-2 „Alpinaweiß“ dažų sluoksniais.

Dengiant stiklo pluošto tapetus reikia laikytis jų gamintojo nuorodų.

### Atšokę tapetai:

Visiškai pašalinti. Klijų ir makulatūros likučius nuplauti, kol pagrindas lieka švarus. Gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Pelėsių apnikti paviršiai:

Pelėsius nuplauti/ nuvalyti šepėčiu. Pelėsių pažeistas vietas nuplauti pelėsių valikliu ir leisti išdžiūti. Rekomenduojama nustatyti pelėsio atsiradimo priežastis ir, jei įmanoma, jas pašalinti. Paviršių padengti specialiais „Alpina Kitchen & Bath“ dažais.

### Paviršiai su nikotino dėmėmis

Nešvarumus nuo lygių pagrindų nuplauti, nuo šiurkščių nuvalyti šepėčiu. Paviršių gruntuoti „Alpina Nikotinsperre“.

### Mažos išdažos, defektai:

Paviršių užglaisčius tinkamu skiediniu arba glaistu, gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
www.alpina-farben.de