



## GOLD-EFFEKT

Zeltainam spīdumam

### Produkta apraksts:

Efektkrāsa samtaini spīdīgu sienu veidošanai zelta krāsā.



## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

Bāzes materiāls: 3 l  
Noslēguma materiāls - 1,1 l  
Alpina ķelle

### Produkta priekšrocības:

Veido samtaini spīdīgu zelta efektu

### Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- praktiski bez smakas
- viegli iestrādājama

### Piemērotas pamatnes:

Izmantojama uz gludām iekšdarbu virsmām, kas ir piemērotas dispersijas krāsām.

### Krāsu toni/ tonēšana:

Zelts

### Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, pievevas, konservanti  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

### Spīduma pakāpe:

Samtaini spīdīga

### Darbarīki / temperatūra:

Uzklāt ar rullīti un strukturēt ar ķelli (ķelle iekļauta komplektā).  
Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C.  
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

### Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 4-6 stundām, nākamo kārtu var uzklāt pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

### Patēriņš:

**Apm. 7-10 m<sup>2</sup>** no viena komplekta atkarībā no pamatnes īpašībām.  
Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu

### Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

#### Pamatkārtā:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina Gold-Effekt Basis ar iepriekš samitrinātu rullīti biežā kārtā. Vienā piegājienā uzklāt joslu 50-100cm platumā, ja jāapstrādā lielāka platība, darbs jāveic vairākos piegājos. Pēc tam uzreiz virsmu strukturēt ar krustu-šķērsu kustībām izmantojot Alpina ķelli un ļaut 12 stundas nožūt.

#### Nobeiguma pārklājums:

Pēc nožūšanas ar rullīti uzklāt neatšķaidītu Alpina Gold-Effekt Finish. Materiālu uzklāt joslās 50-100cm platumā. Pēc tam uzreiz virsmu krustu-šķērsu strukturēt un nolīdzināt ar Alpina ķelles malu. Izlīdzināšanas laikā ar ķelli noņemto materiālu atkārtoti neuzklāt. Gadījumos, kad tiek pārklātas lielākas vienlaidu platības, rekomendējam darbus veikt divatā, lai izvairītos no skaidri saskatāmām salaiduma vietām.



## GOLD-EFFEKT

## PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

**Pamatnes sagatavošana:**

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju, brīvai no atgrūdošām vielām un ar līdzenu virsmu. Atkarībā no pamatnes raupjuma, uzklāt 1-2 kārtas smalkgraudainas špakteles, noslīpēt un gruntēt ar Alpina Grundierung.

**Kaļķa-cementa apmetumi:**

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt pēc nošpaktelēšanas un gruntēšanas. Uz rupji porainām, birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām pirms tam uzklāt gruntējumu ar Alpina Grundierung.

**Ģipša apmetumi, ģipskartons, dispersijas špakteles:**

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.

**Betons:**

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa -cementa apmetumus

**Ķieģeļu un mūra sienas:**

Pirms pārklāšanas nošpaktelēt.

**Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:**

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

**Pārklājumi ar vāju nestspēju:**

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai maksimālo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntēt ar Alpina Grundierung. Klājot uz tapetēm ar labu nestspēju, tām jābūt vismas vienu reizi krāsotām ar dispersijas krāsu.

**Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:**

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

**Vietas ar defektiem:**

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar smalkgraudainu špakteli. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

## CITA INFORMĀCIJA

**Uzmanību:**

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

**Uzglabāšana:**

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

**Likvidācija:**

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

**TI Nr. 13535\_LV 2019. gada janvāris**

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.