

Alpina Wisch & Weg

Perfekti tīrām sienām!

1. klases izturība pret mitro tīrīšanu!

Produkta apraksts:

Augstas kvalitātes matēta krāsa sienām ar perfektu mazgāšanas noturību. Pateicoties produktā esošajām īpašajām saistvielām, netīrumi neiekļūst krāsā, kā tas ir ar parastajām emulsijas krāsām, bet gan paliek uz virsmas pilienu veidā un ir viegli notīrāmi ar mitru drānu. Virsma krāsota ar Alpina Wisch&Weg nespīd un nemaina tīrītās vietas izskatu ilglaicīgi.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

Bāze 1 - 5l

Produkta priekšrocības:

Īpaši tīrāms
Nodilumizturīgs
Perfekti sedzošs

Īpašības:

Praktiski bez aromāta
Plaša gaišo toņu apmilitūda
Viegli uzklāja un izlīdzināma

Piemērotas pamatnes:

Minerālās pamatnes
– kaļķa-cementa apmetumi
– ģipša apmetumi / ģipškartons
– kaļķa smilšakmens
– ķieģeļi / betons
Veci nestspējīgi pārklājumi
– dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi
– struktūrtapetes

Krāsu toņi/ tonēšana:

Bāze 1: balta

Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos, manuāli vai tonēšanas iekārtā. Manuāli var tonēt ar Alpina Kolorant.

Spīduma pakāpe:

Matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitrums, virsma pārkrāsojama pēc 4-6 stundām, sausa un elastīga pēc 24 stundām. Pilnībā gatava mehāniskai slodzei pēc 14 dienām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitrums žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 140 ml/m² vienā kārtā, uz gludas pamatnes, ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Starposma klājums:

Alpina Wisch&Weg lietojams nešķaidīts, bet ja nepieciešams var šķaidīt ar maks. 10% ūdens.

Nobeiguma klājums:

Krāsa lietojama neatšķaidīta, jeb maks. atšķaidīta ar 5% ūdeni. **Ja nepieciešams gruntēt, izmantot Alpina Tiegrund LF.**

Sastāvs:

Sintētisko sveķu dispersija, ūdens, minerālu pildvielas un pigments, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).
Šis produkts ir "apstrādāts izstrādājums" saskaņā ar ES regulu 528/2012, un tas satur šādas biocīdas aktīvās sastāvdaļas: Oktilizotiazolinons (CAS 26530-20-1).



Alpina Wisch & Weg

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Tiefgrund LF. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plākšņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Tiefgrund LF. Stipri uzsūcošas ģipša pamatnes gruntēt ar speciālu dziļumgrunti (atšķaidītu 1:2 ar ūdeni).

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsa paredzēta iekšdarbiem. Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina Wisch&Weg, atšķaidītu ar ūdeni.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, kritainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina Wisch&Weg, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai Alpina Tiefgrund LF.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Tiefgrund LF.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Bad- und Küchenfarbe. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķus: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar smalkgraudaino špakтели. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Tiefgrund LF.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Centies neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargbrilles. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metilizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).

Lagerung:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TI Nr. 14727_D Stand: September 2020

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.