



ALPINAWeiß DAS ORIGINAL

Самая популярная краска в Европе

Описание продукта:

Матовая белая дисперсионная краска высшего класса с превосходной укрывистостью для стен и потолков. Низкий уровень эмиссии означает что краска очень хорошо подходит для всех видов жилых и офисных помещений.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

1л; 4л; 10л

Назначение:

- Быстрое и легкое нанесение
- Высокая укрывистость

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Практически без запаха при нанесении
- Быстро сохнет

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски

Цветовые тона/ Колеровка:

Белый
Может быть заколерованная вручную в один из многочисленных светлых оттенков с помощью колорантов Alpina Kolorant.

Степень глянца:

Матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Перед использованием тщательно перемешать. Способ нанесения: кистью или валиком. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. Полностью можно нагружать примерно через 3 дня. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 140мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Финишное покрытие:

Alpinaweiß Das Original наносить неразбавленной. На контрастных, а также сильно или неравномерно впитывающих поверхностях требуется предварительно нанести грунтовочный слой с Alpinaweiß Das Original, разбавленной с макс. 5% воды.

Грунтовочное покрытие:

При необходимости грунтовать с помощью Alpina Grundierung.

Состав:

Поливинилацетатэтиленовая дисперсия, вода, диоксид титана, минеральные наполнители, аддитивы, консерванты. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.



ALPINAWeiß DAS ORIGINAL

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новый штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina Grundierung, разбавленная в соотношении 1:2 водой (1 часть грунтовки - 2 части воды по объёму).

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносится материал Alpinaweiss Das Original разбавленной максимум 5% (по объёму) воды.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpinaweiss Das Original разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать Alpina Grundierung.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Grundierung.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды:

Поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шпателем или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить грунтом против плесени. Финишное покрытие - Alpina Kitchen and Bath. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать мелкозернистой финишной шпатлёвкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он, 5-хлоро-2-метил-3(2H)изотиазолон в смеси с 2-метил-3(2H)изотиазолон (3:1), 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 2010_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.