



LASUR EFFEKT

Высококачественная финишная золотистая/серебристая лазурь с перламутровыми пигментами для создания благородных поверхностей. Разработана специально для нанесения на Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

2,5 л

Преимущество:

- Придают стенам металлический акцент
- Легко наносится и чистится
- Прозрачная

Свойства:

- Прозрачная, не крошущая на акрилатной основе
- Почти без запаха и эмиссии
- Водоразбавляемая
- Легко наносится
- С водоотталкивающими свойствами
- С хорошей диффузионной способностью

Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок. Для поверхностей с нормальной - средней нагрузкой. Может применяться в качестве декоративной лазури на гладкой кирпичной кладке с покрытием, штукатурке, бетоне, гипсокартонных плитах, грубоволокнистых и структурных обоях.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная с серебряными или золотыми частичками.

Степень глянца:

Глянцевая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Лазурь тщательно перемешать. Нанести валиком Alpina-Rolle, в заключение обработать щеткой Alpina-Bürste. Инструменты промыть водой сразу после применения. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Время высыхания:

При комнатной температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов покрытие полностью высыхает. При температуре ниже +20°C и отн. влажности воздуха более 65% время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 7 м²/ на литр, на гладких поверхностях.
На шероховатых поверхностях соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Нанести на сухую предварительно покрытую структурными красками Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt поверхность, по желанию с промежуточным слоем отколерованной лазури Alpina Lasur Effekt.

Финишное покрытие:

Неразбавленную лазурь наносить щеткой или валиком с коротким ворсом и через 5-10мин. после нанесения обработать мягкой кистью плавными движениями крест-накрест. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом "сырое по сырому" за один проход.

Состав:

Дисперсионные искусственные смолы, пигменты, минеральные наполнители, аддитивы, вода.
Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продуктах кат. A/a не должно превышать 30 г/л. В данном продукте содержание ЛОС - менее 1 г/л.



LASUR EFFEKT

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. В качестве грунтовочной основы рекомендуется укрывистое покрытие Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки: Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать после предварительной покраски Alpina In-House Style 3. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё загрунтовать грунтовками Alpina, а затем нанести предварительный слой Alpina In-House Style 3.

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон: Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, загрунтовать грунтовками Alpina и нанести Alpina In-House Style 3.

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

Лакокрасочные покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Grundierung.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать мелкозернистой финишной шпатлевкой. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Grundierung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он, 5-хлоро-2-метил-3(2H)изотиазолон в смеси с 2-метил-3(2H)изотиазолон (3:1), 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 222_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейших достижений техники и нашем опыте. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva