



METALL EFFEKT

Metāla efektam

Produkta apraksts:

Alpina Metall Effekt ir efekta pārklājums virsmām ar metālisku spīdumu. Labākos rezultātus var iegūt kombinācijā ar strukturētām pamatnēm, tādām kā Alpina Linie Effekt. Sastāvā ir isti metāla pigmenti.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

1 l

Produkta priekšrocības:

Metāliska efekta veidošanai uz sienām
Atšķaidāma ar ūdeni
Nodilumizturīga

Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- nesatur šķīdinātājus
- ar maigi mirdzošu metāla efektu
- ar augstu noslogojamību
- ļoti labi tīrāma
- ekoloģiska

Piemērotas pamatnes:

Pielietojama uz visām parastām iekšdarbu virsmām, kas ir piemērotas dispersijas krāsām.

Krāsu toni/ tonēšana:

zelts, sudrabs, bronza

Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas.

EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

Spīduma pakāpe:

Spīdīga

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu labi samaisīt. Uzklāt ar Alpina rullīti. Beigās nepieciešamības gadījumā apstrādāt ar Alpina Effekt-kamm (ķemmi). Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C. Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma ir nožuvusi pēc 4-6 stundām un pilnībā sausa pēc apm. 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 9,0 m²/l vienam klājumam vienā kārtā, atkarībā no pamatnes īpašībām.
Patēriņš ir atkarīgs no struktūras. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Gruntējums:

Pamatnei vienmēr jābūt pirms tam vienmērīgi sedzoši, vislabāk strukturēti, nokrāsotai. Labākos rezultātus var iegūt kombinācijā ar tādām pamatnēm, kā Alpina Linie Effekt. Pamatni pēc vēlēšanās var krāsot vai nu krāsainu, vai baltu.

Nobeiguma pārklājums:

Pēc pamatnes pilnīgas izžūšanas Alpina Metall Effekt vienmērīgā piesātinātā kārtā uzklāt ar rullīti un strukturēt ar Alpina Effekt ķemmi vai Alpina Effekt ķēli.



METALL EFFEKT

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no atgrūdošām vielām. Pirms pārklāšanas vienmēr veikt vienmērīgi sedzošu strukturētu gruntējumu, vislabāk ar Alpina Linie Effekt.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus jāpārklāj ar Alpina Linie Effekt vai kādu no Alpina- produktu grupas strukturkrāsām. Uz raupji porainām, birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām vispirms uzklāt gruntējumu ar Alpina Grundierung un pēc tam pārklāt ar strukturkrāsu.

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas gruntēt ar Alpina Grundierung, pēc tam pārklāt ar Alpina strukturkrāsu un pēc tam - Alpina Metall Effekt.

Betons:

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa - cementa apmetumus

Ķieģeļu un mūra sienas:

Noņemt iespējamos atgrūdošo vielu atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas un tālāk apstrādāt kā kaļķa - cementa apmetumus.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai maksimālo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdināošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakтели. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur 1,2-benzotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

TI Nr. 238_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katrā konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.