



GRUNDIERUNG FÜR METALL

Alpina Грунтовка для металла

Описание продукта:

антикоррозионная грунтовка с отличной адгезией для радиаторов, перил, гаражных ворот и прочих предметов из стали и железа для эксплуатации внутри и снаружи помещений.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

- Длительная защита от коррозии
- Быстро сохнет
- Отличная адгезия

Свойства:

- Быстро сохнет
- Короткое время высыхания перед нанесением последующего слоя эмали Alpina
- Отличная защита от коррозии и отличная основа для создания качественных долговечных покрытий на металле
- Слабый запах при нанесении и высыхании

Пригодные подложки:

Железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Цветовые тона/ колеровка:

светло-серый

Степень глянца:

матовая

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком или краскопультом. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 30 минут. Нанесение следующего продукта через 4 часа.

Нанесение и расход:

Удалить непрочные старые покрытия, пыль, жир, загрязнения, ржавчину. Прочные старые покрытия подшлифовать. Продукт хорошо размешать. Нанести только один слой. Расход: 80-100 мл/м².

Структура покрытия/разбавление:

Грунтовочный слой:
Alpina Grundierung für Metall неразбавленно
Промежуточный слой и финиш:
Лаки и эмали Alpina

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A1): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 410 г/л ЛОС.



GRUNDIERUNG FÜR METALL

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину / обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal Alpina Fenster und Tür Alpina Heizkörper	

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	90	90-100	100-110

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

Воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит буганоноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

В прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 320_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейших достижений техники и нашем опыте. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva