

AQUA UNIVERSAL

Для здорового климата в помещении

Alpina Водоразбавляемая универсальная эмаль для дерева и металла

Описание продукта:

Колеруемая в насыщенные и яркие оттенки эмаль с превосходной укрывистостью и цветостойкостью. Для создания идеальных покрытий с устойчивым уровнем глянца внутри и снаружи помещения. Создают поверхность, которая легко очищается. Практически без запаха во время нанесения и высыхания.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,7л ; 2,4л

Преимущества продукта:

Превосходная укрывистость
Высокая износостойкость
Экологическая
Насыщенные яркие цвета

Свойства:

Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает яркую цветную, устойчивую к царапинам поверхность. Практически без запаха во время нанесения и высыхания так как на водной основе. Легко наносится, быстро высыхает и прекрасно очищается.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

Цветовые тона/ колеровка:

База 1: белая
База 3: прозрачная
База 1 может применяться как белая эмаль или заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix или в ручную с помощью концентратов Alpina Kolorant. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, только базу 3, отколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Степень глянца:

Глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить краскопульт, кистью / валиком для акриловых эмалей.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часов. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

Удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Universal в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтующую Alpina Grundierung für Holz или Alpina Grundierung für Metall.
Продукт хорошо размешать.
Расход: 100-120 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный слой:
Alpina Grundierung für Metall неразбавленно или Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
Промежуточный слой и финиш:
Alpina Aqua Universal неразбавленно.

Состав:

акрилатная дисперсия, диоксид титана, вода, минеральные наполнители, гликоли/гликолевые эфиры, аддитивы.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 110 г/л ЛОС.

AQUA UNIVERSAL

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от ржавчины ручной или машинной шлифовкой.
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.
Грунтовать продуктом Alpina Grundierung für Metall или Alpina Grundierung für Holz.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Aqua Universal	-	Alpina Aqua Universal
	снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Цинк	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Алюминий, медь	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Aqua Universal	-	Alpina Aqua Universal
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	-	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Aqua Universal	Alpina Aqua Universal

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультom
мл/м ²	100	100-110	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание:

Курить, пить и принимать пищу во время нанесения краски запрещается. При попадании продукта в глаза или на кожу немедленно и тщательно промыть чистой водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. При шлифовании использовать пылевые фильтры P2 Не вдыхать аэрозоль. При распылении использовать комбинацию фильтров A2/P2. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Техническая информация № 386_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.



SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva